



PrestandadeklARATION



Produkt: TKT Jettingskruv (träskruv)

Användningsområde: TKT Jettingskruv är avsedd för bärande träkonstruktioner och övrig ihopmontering av olika träapplikationer

Tillverkare: Västsvensk Byggskruv AB
 Vävlagargatan 5
 507 30 Brämhult
 tel: 033-230303 fax: 033-230823

TKT Jettingskruv är typprovad av Engineering Test Institute in Brno, enligt specifikationer i den harmoniserande standarden CSN-EN 14592 Träkonstruktioner - Dymlingsformade förbindare av stål.
 System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda: System 3

Prestanda:

Egenskaper	Deklarerat värde per diameter				Provningsrapport/ Bedömning
	4,0 mm	4,5 mm	5,0 mm	6,0 mm	
Karakteristiskt Flytmoment ($M_{y,k}$) Nmm	3900	5000	6700	11600	DP309853, 2013-04-09
Karakteristiskt Utdragning ($f_{ax,k}$) N/mm ² i trä med klass C24 eller lägre	20,4	20,3	18,5	22,3	DP309853, 2013-04-09
Karakteristiskt Huvud-genomdrag ($f_{head,k}$) N/mm ² i trä med klass C24, eller lägre	29,6	24,3	32,2	21,4	DP309853, 2013-04-09
Karakteristiskt Draghållfasthet ($f_{tens,k}$) N/mm ²	920	870	1040	840	DP309853, 2013-04-09
Karakteristiskt Vridmomentförhållande (förhållande mellan karakteristiskt brottmoment och karakteristiskt nedskruvningsmoment) I trä med klass C24, eller lägre	3,65	2,12	3,51	2,72	DP309853, 2013-04-09
Hållbarhet (korrosionsskydd)	Klimatklass 1 (enligt EN1995-1-1) Elförzinkad 5 my				

Fredrik Hansson
 Kvalitets- och Produktansvarig

Brämhult 2013-11-08