



## Prestandadeklaration



**Produkt:** TFT Jettingskruv (träskruv)

**Användningsområde:** TFT Jettingskruv är avsedd för bärande träkonstruktioner och övrig ihopmontering av olika träapplikationer

**Tillverkare:** Västsvensk Byggskruv AB  
 Vävlagargatan 5  
 507 30 Brämhult  
 tel: 033-230303 fax: 033-230823

TFT Jettingskruv är typprovad av Engineering Test Institute in Brno, enligt specifikationer i den harmoniserande standarden CSN-EN 14592 Träkonstruktioner - Dymlingsformade förbindare av stål.  
 System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda: System 3

### Prestanda:

Egenskaper	Deklarerat värde per diameter				Provningsrapport/ Bedömning
	4,0 mm	4,5 mm	5,0 mm	6,0 mm	
Karakteristiskt Flytmoment ( $M_{y,k}$ ) Nmm	3900	5000	6700	11600	DP309853, 2013-04-09
Karakteristiskt Utdragning ( $f_{ax,k}$ ) N/mm <sup>2</sup> i trä med klass C24 eller lägre	20,4	20,3	18,5	22,3	DP309853, 2013-04-09
Karakteristiskt Huvud-genomdrag ( $f_{head,k}$ ) N/mm <sup>2</sup> i trä med klass C24, eller lägre	21,3	20,3	21,2	20,5	DP309853, 2013-04-09
Karakteristiskt Draghållfasthet ( $f_{tens,k}$ ) N/mm <sup>2</sup>	920	870	1040	840	DP309853, 2013-04-09
Karakteristiskt Vridmomentförhållande (förhållande mellan karakteristiskt brottmoment och karakteristiskt nedskruvningsmoment) I trä med klass C24, eller lägre	3,65	2,12	3,51	2,72	DP309853, 2013-04-09
Hållbarhet (korrosionsskydd)	Klimatklass 1 (enligt EN1995-1-1) Elförzinkad 5 my				

Fredrik Hansson  
 Kvalitets- och Produktansvarig

Brämhult 2013-11-08