

HEY'DI K11 XTRA

Vattentät, cementbaserad slamma till mur och betongkonstruktioner.



Beskrivning

Hey'di K11 Xtra är en cementbaserad ytbehandling/slamma för de allra flesta typer av mur- och betongkonstruktioner. Hey'di K11 Xtra blandas med vatten och ger en vattentät och diffusionsöppen yta.

Användningsområden

Grundmurar i betong, lättklinker och betongblock, källare, tankar, brunnar, bassänger, dammanläggningar med mera. Används också till tätning på negativ sida, invändig tätning. Brukstemperaturen bör ligga mellan +10 och +20 °C. Lägsta temperatur är +6 °C, det gäller även för underlaget.

Förarbete - Underlag

Ytan måste vara fri från lösa partiklar, damm, fett m.m. Förvattna ytan som ska behandlas före varje skikt, men undvik vattenfilm.

Blandning - Användning

Hey'di K11 Xtra ska blandas med rent vatten (vatten från t. ex. egen brunn kan påverka resultatet). Börja med att hälla vattnet i blandkärl. Använd ca. 3 liter vatten till 10 kg pulver. Små mängder kan röras ut för hand. Till större mängder bör man använda maskin med visp eller universalmixer. Låt massan stå och vila i 3-5 minuter efter utblandningen. Rör sedan om på nytt och justera med lite mer vatten om det behövs. Massan har en brukstid på ca. 45 minuter efter utblandningen. Det är viktigt att låta massan vila en kort stund innan du rör om på nytt.

EGENSKAPER

Cementbaserad ytbehandling/slamma

Används också till tätning mot fukt på negativ sida, invändig tätning.

Används på grundmur i betong, lättklinker (Leca) och betongblock, källarrum, tankar, brunnar, bassäng, m.m.

Därigenom säkrar du den angivna användningstiden. Annars kan massan stelna och få en mycket kortare användningstid. Påföring görs med kalkborste i flera strykningar. Nästa strykning påförs när föregående torkat, normalt sett efter några timmar. Hey'di K11 Xtra-blandningen ska vara lätt att lägga på men inte rinna. Precis som andra cementprodukter stelnar Hey'di K11 Xtra. Därför bör den utblandade massan användas kontinuerligt. Undvik att lägga på Hey'di K11 Xtra på varmt underlag eller i starkt solsken.

Torktid (vid +20 °C)

1-5 timmar beroende på temperatur och underlag.

Åtgång

1 kilo pr. m² pr. strykning, det ska påföras minst 2 strykningar, vid konstant vattentryck rekommenderas 4 strykningar.

Lagring

Lagras torrt i upptill 2 år.

Förpackning

10 kilo hink.



HEY'DI K11 XTRA

Vattentät, cementbaserad slamma till mur och betongkonstruktioner.

TEKNISK DATA (20 °C, 50 % RF):

Vattenmängd:	ca. 3 liter/10 kg
Materialåtgång:	1 kg/pr.m ²
Brukstid:	ca. 45 minuter

PRODUKTKODER:

Varunummer:	1021
GTIN nummer:	7054150010214
NOBB nummer:	45524920
PR-nummer:	600641
Revisionsdato:	2023.04.27

Hey'di AB är en produktleverantör och våra rekommendationer är inte en projektering av lösningar. Våra medarbetare är alltså inte projektledare och kunden måste alltid rådgöra med de som utför och projekterar projektet. De projekterande och utförande personerna måste alltid läsa produktens datablad som beskriver vad produkten ska användas till. Vägledning från anställda vid Hey'di AB ges på grundval av det angivna faktumet och ges utan kostnad. Vägledningen binder inte Hey'di AB, eftersom det är den projekterande och utförande personen som har ett sådant ansvar. Hey'di AB ansvarar inte för vare sig saknad/felaktigt utförande eller saknad/felaktiga tekniska/efterföljande förändringar gällande respektive projekt etc.