

HEY'DI K11

Vattentät, cementbaserad slamma för mur- och betongkonstruktioner. Grundmur - Bassäng - Cisterner m.m.



Beskrivning

Hey'di K11 är en cementbaserad ytbehandling/slamma för ytbehandling av de flesta typer av mur- och betongkonstruktioner. Hey'di K11 blandas med vatten och ger en vattentät och diffusionsöppen yta.

Användningsområden

Grundmurar i betong, lättklinker (Leca) och betongblock, källare, tankar, brunnar, bassänger, dammar m.m. Godkänd i Norge av av Nasjonalt Folkehelseinstitutt i förbindelse med användning i konstruktioner som är i kontakt med dricksvatten. Lägsta brukstemperatur +6 °C.

Förarbete

Ytan måste vara fri från lösa partiklar, damm, fett m.m. Sugande underlag förvattnas. På inte sugande ytor ska primning utföras som gysing/häftslamma genom att 1:1 Hey'di KZ /vatten blandas med Hey'di K11 till en välling som påförs underlaget med kvast/grov borste. Det ska förvattnas före varje påföring, men inget fritt vatten får finnas kvar för att undvika vattenfilm.

Blandning - Tillämpning

Hey'di K11 blandas med rent vatten som först hålls i blandningskärl. Använd ca. 4,8 liter vatten till 15 kilo Hey'di K11. Genom att ersätta 15-20 % av blandningsvattnet med Hey'di KZ säkras maximal vidhäftning till underlaget. Små mängder kan röras ut för hand, till större mängder används maskinvisp eller universalmixer. Efter utblandning bör massan stå och vila i några minuter innan den rörs upp på nytt och

EGENSKAPER

Cementbaserad ytbehandling/slamma.

Godkänd i Norge av Nasjonalt Folkehelseinstitutt i förbindelse med dricksvatten.

Används på grundmur i betong, lättklinker (Leca) och betongblock, källarum, cisterner, brunnar, bassäng, dammanläggning m.m.

eventuellt justeras med lite mer vatten. Använd kalkborste och påför i en eller flera strykningar.

Nästa strykning sker när föregående skikt har torkat, följande dag eller senare.

Hey'di K11- blandningen ska vara lätt att stryka ut men ska inte rinna. Hey'di K11 hårdnar/stelnar som andra cementprodukter och följaktligen måste utblandad massa användas fortlöpande. Undvik att lägga på Hey'di K11 på varmt underlag eller i starkt solsken.

Åtgång

1 kg pr. m² pr. strykning. Rekommenderad åtgång till grundmur 2 kg pr. m², vid konstant vattentryck minst 4 kg pr. m². Rekommenderas med 3 strykningar under marknivå.

Åtgång Hey'di KZ - ca. 1,2 kg pr. 15 kg Hey'di K11.

Torktid

1-5 timmar beroende på temperatur och underlag.

Lagring

Lagras torrt i upptill 2 år från produktionsdatum.

Förpackning

5 påse och 15 kg säck.



HEY'DI K11

Vattentät, cementbaserad slamma för mur- och betongkonstruktioner. Grundmur - Bassäng - Cisterner m.m.

TEKNISK DATA (20 °C, 50 % RF):

Vattenmängd:	ca. 4,8 l/15 kg
Materialåtgång:	1 kg/pr.m ²
Största kornstorlek:	0,4 mm
Brukstid:	2-4 timer
Vidhäftning:	1,4 N/mm ²
Vattenånga diffusion:	0,9 g/m ² hmmHg (2:a strykning)

PRODUKTKODER:

Varunummer:

5 kg: 112

15 kg: 102

GTIN nummer:

5 kg: 7054150001120

15 kg: 7054150001021

NOBB nummer:

5 kg: 30160683

15 kg: 29260353

PR-nummer:

24079

Revisionsdatum:

2024.07.12

Hey'di AB är en produktleverantör och våra rekommendationer är inte en projektering av lösningar. Våra medarbetare är alltså inte projektledare och kunden måste alltid rådgöra med de som utför och projekterar projektet. De projekterande och utförande personerna måste alltid läsa produktens datablad som beskriver vad produkten ska användas till. Vägledning från anställda vid Hey'di AB ges på grundval av det angivna faktumet och ges utan kostnad. Vägledningen binder inte Hey'di AB, eftersom det är den projekterande och utförande personen som har ett sådant ansvar. Hey'di AB ansvarar inte för vare sig saknad/felaktigt utförande eller saknad/felaktiga tekniska/efterföljande förändringar gällande respektive projekt etc.