

HEY'DI LAGA LÄTT

Universal lättspackel för de allra flesta underlag inomhus.



EGENSKAPER

Universal lättspackel

Inomhus

Reparations- och spackelmasa



Beskrivning

Hey'di Laga Lätt lättspackel är en «allt-i-ett» reparations- och spackelmasa som har många användningsområden. Hey'di Laga Lätt är enkel att applicera, har god vidhäftning till underlaget och kan påföras i tjocka skikt utan att massan rör sig eller spricker. Används inomhus på de flesta underlag, murar, betong, trä, gips - väggar - tak. Ger bra skruv- och spikfäste. Brukstemperatur bör ligga mellan +10 och +20 °C. Lägsta temperatur är +6 °C, detta gäller även underlaget.

Förarbete – Underlag

Ytan ska vara fri från lösa partiklar, damm, fett etc. Sugande underlag som betong och puts förfuktas, svaga underlag primas med Hey'di KZ eller Hey'di Primer Golv, blandat med vatten i förhållande 1:3. Spånplattor och träunderlag primas med oförtunnad Hey'di KZ för maximal vidhäftning.

Blandning - Utförande

Häll först rent vatten i blandningskärlet, ca. 4 liter till 10 kg Hey'di Laga Lätt. Blanda med bormaskin med visp eller för hand. Blandningstid ca. 2 minuter till en klumpfri massa. Brukstiden är ca. 4 timmar och tillsatt inte mer vatten när massan har börjat stelna. Hey'di Laga Lätt påförs med spackel, putsbräde eller murslev. Bästa resultat uppnås med stålspackel. Kan påföras i både tunna skikt t.ex. som skarvspackling och i tjocka lager på upp till 6-8 cm utan att massan rör sig eller spricker. Redskap rengörs i vatten.

Torktid (vid +20 °C)

Torktid pr. 2 mm lagtjocklek är ca. 2 timmar, tjockare lager upp till 1 dygn. Ytan kan slipas först när massan är torr.

Åtgång

Ca. 700 g Hey'di Laga Lätt pr. m²/per mm lagtjocklek. 10 kilo utblandad massa ger ca. 14 liter volym.

Lagring

Förvaras torrt. Bästa bruksegenskaper inom 2 år från produktionsdatum.

Förpackning

3,5 kg påse och 10 kg säck.



PRODUKTDATABLAD

För fler produkter och produktinformation se heydi.se

HEY'DI LAGA LÄTT

Universal lättspackel för de allra flesta underlag inomhus.

TEKNISK DATA (20 °C, 50 % RF):

Materialåtgång:	0,7 kg/ltr
Vattenmängd:	ca. 0,4 ltr/ 1kg
Temperatur i luft och underlag:	+10 till +20 °C
Brukstid:	Ca. 4 timmar
Rekommenderad lagtjocklek:	max. 80 mm
Lagring:	24 månader från produktionsdatum i obruten förpackning, förvaras torrt.
Förpackning:	3,5 kg påse och 10 kg säck

PRODUKTKODER:

Varunummer:

3,5 kg: 2461

10 kg: 248

GTIN nummer:

3,5 kg: 7054150024617

10 kg: 7054150002486

NOBB nummer:

3,5 kg: 43195766

10 kg: 26784694

FINFO nummer:

3,5 kg: 5482919

10 kg: 5482920

A-nummer:

417548-5

Revisionsdatum:

2023.12.15

Hey'di AB är en produktleverantör och våra rekommendationer är inte en projektering av lösningar. Våra medarbetare är alltså inte projektledare och kunden måste alltid rådgöra med de som utför och projekterar projektet. De projekterande och utförande personerna måste alltid läsa produktens datablad som beskriver vad produkten ska användas till. Vägledning från anställda vid Hey'di AB ges på grundval av det angivna faktumet och ges utan kostnad. Vägledningen binder inte Hey'di AB, eftersom det är den projekterande och utförande personen som har ett sådant ansvar. Hey'di AB ansvarar inte för vare sig saknad/felaktigt utförande eller saknad/felaktiga tekniska/efterföljande förändringar gällande respektive projekt etc.