

Produktinformation:

Lättspackel Fin 621

Färdigblandat fint lättspackel**Produktbeskrivning & användning:**

Lättspackel Fin 621 är ett färdigblandat lättspackel med hög fyllförmåga och låg densitet, som är mycket lätt att applicera.

Spacklet används inomhus i torra utrymmen till skarv- och bredspackling av väggar och tak av puts, betong, lättbetong, gipsskivor m.m.

Lättspackel Fin 621 kan målas över med de flesta färgtyper.

Lättspackel Fin 621 uppfyller kraven enligt EN 13963, se produktens prestandadeklaration för ytterligare information.

Lättspackel Fin 621 uppfyller emissionskraven enligt Emicode EC 1^{PLUS}.

Letspartel Medium 621 uppfyller kraven i M1-klassificeringen.

Produkten är registrerad i Byggdatabasen för produkter som kan användas i Svanenmärkt bygge.

**Fysikaliska / Kemiska data:****Spackelmassa:**

Typ: Lättspackel baserat på vinylacetatcopolymer.
 Kulör: Vit
 Konsistens: Pastös
 Densitet: ca 1,0 kg/liter
 Hållbarhet: Minimum 12 månader i öppnat emballage och sval förvaring.
 Förvaras frostfritt.

Förpackning:

Artikelnummer	Emballage
7962	5 L
7963	10 L

Härdat spackel:

Övermålningsbar: Ja.
 Fuktbeständighet: Spacklet är inte vattenbeständigt.



Bruksanvisning:

Förberedelser:	<i>Alla ytor skall vara rena, fria från damm och lösa partiklar. Dåligt bundna eller starkt sugande underlag bör, efter rengöring, grundas med Väggrundering 224 eller Väggrundering Gelé Extra 228.</i>
Applicering:	<i>Lättspackel Fin 621 appliceras för hand med en spackel. Vid spackling av tjockare skikt än 3 mm läggs spacklet på i flera omgångar och det ska vara så gott som genomtorrt mellan varje spackling. Ojämnheter och sprickor upp till 15 mm kan lämpligen först spacklas med Lättspackel Grov 624. Efter härdning färdigspacklas ytan med Lättspackel Fin 621.</i> <i>För tidig applicering av nästa skikt ökar risken för insjunkning och sprickbildning.</i>
Sträckförmåga:	<i>Bredspackling: 1 m²/liter vid 1 mm skikt tjocklek. Skarvspackling: ca 0,3 liter/m</i>
Torktid:	<i>Beroende på skikt tjocklek, fuktighet och temperatur. Under normala omständigheter är spacklet sliptorrt efter 8 – 10 timmar.</i> <i>Vid skarvspackling på försänkta kanter rekommenderas att vänta minst ½ dygn innan vidare behandling.</i>
Rengöring:	<i>Spackel på huden avlägsnas med tvål och vatten. Verktyg rengörs med vatten innan spacklet torkat. Härdat spackel avlägsnas mekaniskt eller genom blötläggning i vatten.</i>

Säkerhet: *Se produktens säkerhetsdatablad.*

Vår information är baserad på omfattande laboratorieförsök som har till syfte att hjälpa användaren att hitta bästa möjliga produkt och arbetsmetod. Eftersom användarens arbetsförhållande ligger utanför vår kontroll, kan vi inte ta på oss ansvaret för slutresultatet vid produktens användning. Upplysningarna i detta produktinformationsblad är vägledande typiska värden och inte produktspecifikationer. I övrigt hänvisar vi till våra allmänna försäljnings- och leveransvillkor.

DANA LIM SVERIGE AB - KØBENHAVNSVEJ 220 - DK-4600 KØGE – DANMARK
TEL: 046-570 70 - INFO@DANALIM.SE