

HEY'DI EXPRESS

Cementbaserat, spänningsfritt, snabbbindande byggspackel som kan används både inne och ute. 1-50 mm lagtycklek. Torktid på 2 timmar.



EGENSKAPER

Byggspackel

Spänningsfri og hurtigherdende

Inne og ute

1-50 mm lagtykkelse - tørr på 2 timer.

Beskrivning

Hey'di Express är ett cementbaserat, spänningsfritt, snabbfästande byggspackel som kan används både inom- och utomhus. Torktid på 2 timmar. Kan läggas i tjocklekar på 1-50 mm.

Användningsområden

Hey'di Express kan användas på underlag av betong, puts, keramiska plattor, gjutasfalt, spånplattor m.m. före övertäckning med golvbeläggning, plattor m.m. Vanliga användningsområden är fallbyggnad, helpackling av golv som omedelbart ska beläggas, reparation av sprickor och skador i betong och puts, packling av slitna trappor m.m. Brukstemperaturen bör ligga mellan +10 och +20 °C, lägsta temperaturen är +10 °C. Detta gäller även underlaget.

Förarbete - underlag

Underlaget skall uppfylla det för ändamålet ställda toleranskraven och vid tidpunkten för utförandet gällande AMA Hus. Underlaget måste vara torr, fritt från lösa partiklar, cement, damm, färg, olja, fett och andra föroreningar som kan minska vidhäftningen. Cementhud på ytan bör avlägsnas mekaniskt. Sugande underlag som betong och puts, primas med Hey'di Primer Golv i förhållandet 1 del Hey'di Primer Golv till 3 delar vatten. Obehandlat trä och spån ska primas med oförtunnad Hey'di Primer Golv. På glatta, icke sugande underlag utförs primning som gysing. Hey'di Express blandas med en vätskeblandning av Hey'di Primer Golv blandat 1 del primer till 1 del med vatten till en välling som borstas ut på underlaget dagen före spackling. På utvändiga sugande underlag ska det förvattnas och ytan ska slammas/gysing. Normalt utförs primning dagen före.

Om man primar samma dag som spacklingen utförs, är det viktigt att säkra att att primern har gått helt ned i underlaget innan Hey'di Express appliceras.

Blandning

Häll ca 1 liter rent vatten i blandningshinken, ca. 1 liter vatten till 5 kg, eller 3-3,2 liter till 15 kg Hey'di Express. Utblandning görs lämpligast med hjälp av bormaskin med blandningsvisp. Blandningstid ca. 2 minuter till klumpfri massa. Bruktid för utblandad massa är ca. 20 minuter. Tillsätt inte mera vatten när massan har börjat stelna. Vid kall årstid ska säckarna ha tillnärmelsevis rumstemperatur före användning.

Användning

Hey'di Express påförs med spackel eller bräda. Kan appliceras i tjocka skikt utan att massan glider. Minsta skikttjocklek är 1 mm. Om man önskar spackla tjockare skikt, över 50 mm, kan man blanda i upp till 25 % torkad sand, med en kornstorlek på 0-4 mm. Rengör redskapen med vatten.

Torktid (vid +10 °C) - Övertäckning

Värmekablar måste vara avstängda, ingen extra värme ska tillföras och ingen eftervattning ska göras. Kan belastas med vanlig gångtrafik efter ca. 45 minuter och beläggas efter ca. 2 timmar. **OBS!** Var uppmärksam på att det är fukttinnehållet i undergolvet som avgör när beläggningen kan limmas på Hey'di Express. På golv kan Hey'di Express övermålas med anpassad golvfärg som färdig yta. Förtest med den aktuella färgen rekommenderas, ta även gärna kontakt med en av våra tekniska säljare.



HEY'DI EXPRESS

Cementbaserat, spänningsfritt, snabbbindande byggspackel som kan används både inne och ute. 1-50 mm lagtjocklek. Torktid på 2 timmar.

Åtgång

1,5 kilo Hey'di Express pr. mm lagtjocklek pr. m².

Förpackning

5 kilo påse och 15 kilo säck.

Lagring

Förvaras torrt. Bästa bruksegenskaper inom 1 år från produktionsdatum.

TEKNISK DATA (20 °C, 50 % RF):

Materialåtgång:	1,5 kg pr. m ²
Vattenmängd:	ca. 1 ltr/5 kg
Temperatur i luft och underlag:	+10-20 °C
Brukstid:	20 min
Rekommenderad lagtjocklek:	1-50 mm
Belägningsbar:	ca. 2 timmar
Gångbar:	ca. 45 min.
Lagring:	12 månader från produktionsdatum i obruten förpackning, förvaras torrt.
Förpackning:	5 kg påse och 15 kg säck

PRODUKTKODER:

Varunummer:

5 kg: 243

15 kg: 244

GTIN nummer:

5 kg: 7054150002431

15 kg: 7054150002448

NOBB nummer:

5 kg: 10577658

15 kg: 30160311

FINFO nummer:

5 kg: 5482916

15 kg: 5482917

A-nummer:

481550-2

Revisionsdatum:

2023.12.14

Hey'di AB är en produktleverantör och våra rekommendationer är inte en projektering av lösningar. Våra medarbetare är alltså inte projektledare och kunden måste alltid rådgöra med de som utför och projekterar projektet. De projekterande och utförande personerna måste alltid läsa produktens datablad som beskriver vad produkten ska användas till. Vägledning från anställda vid Hey'di AB ges på grundval av det angivna faktumet och ges utan kostnad. Vägledningen binder inte Hey'di AB, eftersom det är den projekterande och utförande personen som har ett sådant ansvar. Hey'di AB ansvarar inte för vare sig saknad/felaktigt utförande eller saknad/felaktiga tekniska/efterföljande förändringar gällande respektive projekt etc.