

Akustisk tätmassa

För fogning mellan gipsskivor och anslutande byggnadsdelar

06/2020



EGENSKAPER

- För en tät konstruktion vid ljudkrav
- För fogbredd upp till 25 mm
- Klarar upp till 15% fogrörelse
- Snabbtorkande
- Övermålningsbar
- Petsäker
- Missfärgar ej omgivande material
- Mycket låga emissioner (klass M1)

Produkt data

Materialtyp	1-komponent, vattenbaserad akrylatdispersion
Färg och konsistens	Vit kulör. Mjuk, smidig massa
Härdsystem -/sätt	Avdunstning av vatten
Densitet	Ca 1,7 g/cm³
Arbetstemperatur	Över +5°C
Rengöring	Vatten
Egenskaper efter applicering	
Rörelseupptagning	±15% (klass 12,5 P enligt EN 15651-1)
Flytmotstånd	≤ 3 mm
Volymförlust	≤ 25%
Sekant dragmodul vid (-30°C)	≤ 0,9 MPa
Expanderat läge med vattenbegjutning	Uppfyller krav i produktstandard
Elastisk återgång	≥ 70%
Hållbarhet/beständighet	Uppfyller krav i produktstandard
Temperaturbeständighet	-30°C till +70°C
Reaktion vid brandpåverkan	Klass E
Åldersbeständighet	Mycket god mot ozon och UV-ljus
Övermålningsbar	Ja, med plast- och alkydfärg och efter att fogmassan torkat
Förvaring	
Brandfarlig	Nej
Frostkänslig	Ja
Lagring	2 år i obruten förpackning vid temperatur +10°C till +20°C
Märkning produktionsdatum	Fyra sista siffror i märkning anger år och vecka
CE-märkning	Ja, enligt SS-EN 15651-1:2017 (klass F EXT-INT)
Produktkategori	BSAB-kod: ZSB.11. BK04-kod: 01703
Sortiment	
Förpackning	Korv 0,6 liter
Åtgång	ca 0,1 liter per lpm fog
Artikelnummer	209231

PRODUKTBESKRIVNING

Vattenbaserad fogmassa för fogning mellan gipsskivor och andra byggnadsdelar vid vägg-, golv- och takanslutningar. Möjliggör en tät konstruktion vid högre ljudkrav. Ska inte förväxlas med särskilt avsedd brandfogmassa vid t.e.x genomföringar. Fäster mot gipsskivor och underlag av betong, trä, tegel och liknande.

ARBETSANVISNING

Ytorna ska vara torra, rena och fria från lösa partiklar. Sugande underlag grundas/primas med en lösning bestående av 1 del fogmassa och 2 delar vatten. Fogbredd ska vara max 20-25 mm. Lämpligt fogdjup är minst hälften av bredden, dock minst 6 mm. Fogmassan appliceras med hand-, tryckluft- eller batterifogspruta. Applicera inte fogmassan så att den häftar mot fogens botten, då detta kan hindra fogsträngen från att följa med i fogens rörelse. Vid behov bottna med bottningslist. Släta till fogen med spackel eller fuktad svamp omedelbart efter appliceringen, då massan snabbt bildar ytskinn (15 minuter). Övrig montageinformation finns på knaufdanogips.se.

MILJÖ

Bedömd i SundaHus. Registrerad i BASTA och listad i Svanens Husproduktportal. Avfallskod 08 04 10 Annat lim och annan fogmassa än de som anges i 08 04 09.

SÄKERHETSANVISNING

Se aktuellt säkerhetsdatablad på knaufdanogips.se



Innervägg



Innertak