

HEY'DI PRODUKTDATABLAD

FÖR FLERA PRODUKTER OCH PRODUKTDOKUMENTATION SE WWW.HEYDI.SE



HEY'DI EXPRESS BYGGSPACKEL

Cementbaserat, spänningsfritt, snabbfästande byggspackel som kan används både inom- och utomhus.
1-50 mm skikt tjocklek, torkar på tid 2 timmar.

Beskrivning

Hey'di Express är ett cementbaserat, spänningsfritt, snabbfästande byggspackel som kan användas både inom- och utomhus. Hey'di Express kan appliceras i skikt med en tjocklek på 1 till 50 mm.

Användningsområden

Hey'di Express kan användas på underlag av betong, puts, keramiska plattor, gjutasfalt, spånplattor m.m. för övertäckning med golvbeläggning, plattor m.m. Vanliga användningsområden är byggande av fall (lutningar), helspackling av golv som omedelbart ska beläggas, reparation av repor och skador i betong och puts, utjämning av slitna trappsteg m.m. Användningstemperaturen bör ligga mellan +10 och +20 °C. Lägsta användningstemperaturen är +6 °C. Detta gäller även för underlaget.

Förarbete - underlag

Ytan måste vara fri från lösa partiklar, damm, fett m.m. Cementhud på ytan avlägsnas mekaniskt. Sugande underlag som betong och puts grundas med Hey'di KZ eller Hey'di Specialprimer i förhållandet 1 del primer till 3 delar vatten. Trä och spånplattor grundas med utspädd Hey'di KZ eller Hey'di Specialprimer. Vid spackling av hala, ej sugande underlag ska grundning utföras genom slamning. Hey'di Express blandas med en vätskeblandning på 1 del Hey'di KZ: 1 del vatten och borstas ut på underlaget några timmar innan spacklingen utförs. På utvändigt sugande underlag ska det förvattnas och ytan slamas. Normalt utförs grundningen dagen innan. Om man grundar samma dag som spacklingen utförs, är det viktigt att se till att primern har trängt in i underlaget innan Hey'di Express påförs. Materialåtgång primer: 1 liter täcker 8-12 m².

Blandning

Häll först rent vatten i blandkaret, ca. 1 liter vatten till 5 kilo, eller 3-3,2 liter till 15 kilo Hey'di Express. Utblandning görs lämpligast med hjälp av bormaskin med blandningsvisp. Blandningstid ca. 2 minuter till klumpfri konsistens. Användningstiden för utblandad massa är ca. 20 minuter. Tillsatt inte mera vatten när massan har börjat stelna. Vid kall årstid skall säckarna ha rumstemperatur före användning.

Användning

Hey'di Express påförs med spackel eller bräda. Kan appliceras i tjocka skikt utan att massan sjunker. Minsta skikt tjocklek är 1 mm, om man önskar spackla tjockare skikt, över 50 mm, kan man blanda i upp till 25 % torr sand, med en kornstorlek på 0-4 mm. Rengör redskapen med vatten.

Torktid (vid +20 °C) - Övertäckning

Värmekablar måste vara avstängda, ingen extravärme ska tillföras, och ingen eftervattning ska göras. Hey'di Express kan belastas med vanlig gångtrafik efter ca. 45 minuter och beläggas ca. 2 timmar. OBS! Var uppmärksam på att det är fuktinnehållet i undergolvet som avgör när beläggningen kan limmas till Hey'di Express. På golv kan Hey'di Express övermålas med lämplig golvfärg som färdig slitfärg.

Materialåtgång

1,5 kilo Hey'di Express per. mm beläggningstjocklek per. m².

Lagring

Lagras torrt. Bästa användningsegenskap inom 1 år från produktionsdato.

Förpackning

5 kg påse och 15 kg säck.



TEKNISK DATA

Vattenmängd: ca. 1 1/5 kg
Materialåtgång: 1,5 kg/l
Lagtjocklek: 1-50 mm
Brukstid: ca. 20 min.
Gångbar: ca. 45 min.
Beläggningsbar: 2 timmar

PRODUKTKODER

Hey'di varurnr:

1 ltr 243
5 ltr 244

GTIN kod:

1 ltr 7054150002431
5 ltr 7054150002448

Arbeidshygieniske forhold/Vernetiltak

Produkten innehåller cement som blandat med vatten verkar frätande på hud och ögon. Läs alltid varningstexten på förpackningen innan arbetet påbörjas.

Revisionsdatum: 10.10.12



HEY'DI QR KODE

Använd internet eller mobilen för att se våra arbetsbeskrivningar och för ladda ner produkt- och säkerhetsdatablad.