

HEY'DI PRODUKTDATABLAD

FÖR FLERA PRODUKTER OCH PRODUKTDOKUMENTATION SE WWW.HEYDI.SE



HEY'DI LAGA LÄTT

Universal lättspackel.
För alla underlag inomhus och utomhus.

Produktbeskrivning - Användningsområde

Hey'di Laga Lätt lättspackel är en "allt-i-ett" reparations- och spackelmasa som har många användningsområden. Hey'di Laga Lätt är enkel att påföra, har god vidhäftning till underlaget och kan påföras i tjocka skikt utan att massan rör sig eller spricker. Används både inne och ute på alla underlag, murar, betong, trä, gips - väggar - golv - tak. Ger bra skruv- och spikfäste. Brukstemperatur bör ligga mellan +10 och +20°C. Lägsta temperatur är +6°C, detta gäller även underlaget.

Förarbete - Underlag

Ytan måste vara fri från lösa partiklar, damm, fett m.m. Sugande underlag som betong och puts förfuktas, svaga underlag primas med Hey'di KZ eller Hey'di Specialprimer blandat med vatten i förhållandet 1:3. Spånplattor och underlag av trä primas med ublandad Hey'di KZ för maximal vidhäftning.

Blandning - Utförande

Häll först rent vatten i blandningskärl, ca. 1,4 liter till 3,5 kg Hey'di Laga Lätt. Blandningen sker med bormaskin med visp eller för hand. Blanda i ca. 2 minuter till en klumpfri massa. Önskas stelare massa reduceras mängden vatten. Använd ublandad massa inom ca. 4 timmar och tillsatt inte mer

vatten när massan har börjat stelna. Hey'di Laga Lätt påförs med spackel, putsbräde eller murslev. Vackrast resultat uppnås med stålspackel. Kan påföras i både tunna skikt t.ex. som skarvspackling och i tjocka lager på upp till 6-8 cm utan att massan rör sig eller spricker. Redskap rengörs i vatten.

Torktid (vid +20 °C)

Torktid för skikt på 2 mm är ca. 2 timmar, för tjockare skikt upp till ett dygn. Slipning sker när massan är torr.

Materialåtgång

Ca. 700 g Hey'di Laga Lätt per kvm per mm skiktjocklek. 3,5 kg ublandad massa ger ca. 5 liter volym.

Lagring

Lagras tort. Bästa bruksegenskaper inom 2 år från produktionsdato.

Förpackning

1 och 3,5 kg påse, 10 kg säck.



TEKNISK DATA

Vattenmängd: ca. 0,4 l/1 kg
Materialåtgång: 0,7 kg/l
Lagtjocklek: max. 80 mm
Brukstad: 4 timmar

PRODUKTKODER

Hey'di varurn:

1 kg..... 241
3,5 kg..... 2461
10 kg..... 248

GTIN kod:

1 kg..... 7054150002417
3,5 kg..... 7054150024617
10 kg..... 7054150002486

Arbeidshygieniske forhold/Vernetiltak

Produkten innehåller cement som blandat med vatten verkar frätande på hud och slemhinnor i ögon, näsa och hals. Läs alltid varningstexten på förpackningen innan arbete påbörjas.

Revisionsdatum: 03.06.13



HEY'DI QR KODE

Använd internet eller mobilen för att se våra arbetsbeskrivningar och för ladda ner produkt- och säkerhetsdatablad.